

Hempel's Teak Colour Restorer

Productkenmerken

Omschrijving

Hempel's Teak Colour Restorer is een gepigmenteerde teakolie en bevat middelen tegen schimmelvorming, om verkleuring te voorkomen. Het hout krijgt een goudbruine kleur na opbrengen.

Aanbevolen gebruik

Zowel voor gebruik op nieuw hout als op eerder behandeld hout, aan de binnen- en aan de buitenkant. Voor boven de waterlijn.

Productveiligheid

Vlampunt 39°C [102°F]

VOS-gehalte

Regelgeving	Waarde
EU	611 g/L [5,10 lb/US gal]

Berekend volgens specifieke wetgeving, zie details in de toelichting beschikbaar op de Hempel-website Hempel.com of op uw lokale Hempel-website.

Behandeling

Voorzichtigheid is geboden. Raadpleeg voor en tijdens gebruik de veiligheidsvoorschriften vermeldt op de etiketten van de verpakkingen en verblijken en houdt u aan alle lokale en nationale veiligheidsvoorschriften. Raadpleeg altijd Hempel's Veiligheidsinformatieblad(en) voor dit product samen met het Productdatablad.

Productgegevens

Productcode

67462

Standaard kleur / code

Bruin 65220

Volume vaste stoffen

22 ± 2%

Soortelijk gewicht

0,8 kg/L [7 lb/US gal]

Oppervlakte voorbehandeling

Reinheid

- Verwijder olie, vet en andere verontreinigingen met een geschikt detergent.

Nieuwbouw:

- Nieuw hout: Reinigen met Hempel's Teak Cleaner. Ruwe oppervlakken kunnen worden geschuurd.
- Verwijder stof en loszittend materiaal.
- Het vochtgehalte van het hout moet lager zijn dan 16%.

Onderhoud en reparatie

- Reeds behandeld hout: Verwijder stof en loszittend materiaal.

Applicatie

Reiniger

Hempel's Thinner 808 08081

Applicatiemethode

Gereedschap	Toepassingsparameters
Kwast	Niet van toepassing.
Roller	Niet van toepassing.

Gebruik geen thinner bij dit product.

Hempel's Teak Colour Restorer

Laagdikte

De verspreidingshoeveelheid is afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak, poreusheid van de ondergrond en applicatiemethode.

Applicatiecondities

- Voorkom condensatie door aan te brengen op een schoon en droog oppervlak met een temperatuur die meer dan 3°C [5°F] boven het dauwpunt ligt.

Relatieve vochtigheid:

- De relatieve vochtigheid moet tijdens het drogen en het uitharden lager zijn dan 85%.

Opmerkingen

- Goed roeren voor gebruik.
- Breng een verzadigingslaag direct op het oppervlak aan. Laat de olie in het hout trekken. Overtollig product dient met schone doeken te worden verwijderd om een glanzende film na droging te voorkomen en verweking van de afdichtingskit te voorkomen. Breng een tweede coating aan als het hout niet volledig verzadigd is.

Drogen en overschilderen

Productcompatibiliteit

- Vorige laag: Aanbevolen producten zijn: Hempel's Teak Cleaner, Hempel's Wood Impreg

Droogtijd

Oppervlaktetemperatuur		10°C [50°F]	20°C [68°F]
Stofdroog	uur	16	8

Bepaald voor droge laagdikte NaN micron [NaN mils] onder standaardomstandigheden, zie Hempels toelichting voor meer informatie.

Overschilderen details

- Normaal gesproken wordt één laag aanbevolen.

Opslag

Houdbaarheid

Omgevingstemperatuur	25°C [77°F]
----------------------	----------------

Product	60 maanden
---------	------------

Houdbaarheid vanaf productiedatum, indien bewaard in originele, ongeopende verpakking. Daarna moet de productkwaliteit opnieuw worden gecontroleerd. Opslag bij hoge temperaturen kan de houdbaarheid verkorten. Voor advies kunt u terecht bij Hempel.

Opslagcondities

- Het product moet volgens de lokale regelgeving worden opgeslagen, bij 5°C [41°F] buiten direct zonlicht en beschermd tegen regen en sneeuw.

Hempel's Teak Colour Restorer

Aanvullende documenten

Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van Hempel:
<https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>
 of op uw lokale website van Hempel:

- Toelichting bij het productinformatieblad.
- Toepassingsmethoden.
- Meer informatie: Hempel-verfhandleiding en hempelyacht.nl

Dit Productgegevensblad ("PGB") heeft betrekking tot het geleverde product ("Product") en kan nu en dan bijgewerkt worden. Dienovereenkomstig moet de koper/gebruiker de bijgeleverde PGB samen met de betreffende batch van het Product gebruiken (en geen oudere versie). Naast het PGB kan de koper/gebruiker enkele of alle van de volgende specificaties, verklaringen en/of richtlijnen ontvangen, zoals ze hieronder worden weergegeven of zoals ze te vinden zijn op de Hempel website onder 'Producten' op www.hempel.com (de "Aanvullende documenten"):

Nr.	Documentomschrijving	Locatie/opmerkingen
1.	Technische verklaring	Enmalig specifiek advies geleverd op aanvraag voor specifieke projecten
2.	Specificatie	Alleen uitgegeven voor specifieke projecten
3.	PGB	Dit document
4.	Verklarende nota's bij het PGB	Beschikbaar op www.hempel.com en bevatten relevante informatie over de parameters van de producttesten
5.	Gebruiksaanwijzing	Indien beschikbaar, op www.hempel.com
6.	Generieke technische richtlijnen (bijv. over aanbrengen)	Indien beschikbaar, op www.hempel.com

In het geval van tegenstrijdige informatie in het PGB en de Aanvullende documenten, zal de voorrang van gegevens worden vastgelegd volgens de hierboven opgestelde rangorde. In dergelijk geval moet u tevens contact opnemen met uw vertegenwoordiger bij Hempel voor nadere verduidelijking. Bovendien moet de koper/gebruiker ten volle rekening houden met het relevante Veiligheidsgegevensblad ("VGB") dat bij elke Product wordt geleverd en ook gedownload kan worden op www.hempel.com.

Hempel zal niet aansprakelijk zijn voor defecten indien het Product niet werd gebruikt overeenkomstig de aanbevelingen en vereisten die zijn opgenomen in het desbetreffende PGB en de Aanvullende documenten. De gegevens en voorwaarden van deze disclaimer gelden voor dit PB, de Aanvullende documenten en alle andere documenten die door Hempel worden geleverd met betrekking tot het Product. Bovendien wordt het Product geleverd en alle technische bijstand verleend volgens de Algemene Verkoop-, Leverings- en Servicevoorwaarden van Hempel, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.